

Unser Rohstoff

- Naturbelassenes Sägemehl vom Fichtenholz aus regionalen, nachhaltig bewirtschafteten Wäldern
- Zertifiziert nach DIN plus
- Herstellung mit erneuerbaren Energien (Der Blaue Engel nach RAL-UZ 153)
- Minimale CO₂-Emissionen durch kurze Transportwege

Unsere Holzpellets weisen folgende Prüfwerte vor:

Abrieb: 0,98 % (Vorgaben EN 14961-2: Max. 2,5 %)

Feinanteil: 0,23 % (Vorgaben EN 14961-2: Max. 1,0 %)

Schüttdichte: ≥ 715 kg/qm (Vorgaben EN 14961-2: ≥ 600 kg/qm)

Wassergehalt: 7,2 % (Vorgaben EN 14961-2: Max. 10 %)

Aschegehalt: 0,39 % (Vorgaben EN 14961-2: Max. 0,7 %)

Ascheschmelzpunkt: 1.390 °C (Vorgaben EN 14961-2: ≥ 1.200 °C)

Heizwert: $\geq 18,6$ MJ/kg (Vorgaben EN 14961-2: $\geq 18,6$ MJ/kg)